

Emallit[®] BV-Extra

Producent: Vedag GmbH,
Geisfelderstrasse 85-91 D-96050 Bamberg,

Zgodność z normami
PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998 / Ap1: 2004

Produkt: **EMAILLIT BV– extra** jest roztworem bitumicznym przeznaczonym do gruntowania podłoża pod pokrycia dachowe z pap asfaltowych. Może być również stosowany do gruntowania podłoża pod hydroizolacje papowe innych elementów budowli np. izolacja pionowa ścian. Zachowuje swoją skuteczność również w przypadku wilgotnego podłoża.

Sposób użycia: Nanosić i rozprowadzać szczotką lub natryskiwać na oczyszczone wcześniej podłoże, po czym odczekać do wyschnięcia. Preparat może być stosowany tylko na wolnym powietrzu lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Dobra wentylacja powinna być zapewniona do momentu całkowitego wyschnięcia. Czas schnięcia przy temperaturze 20°C wynosi ok. 3 godz.

Pakowanie: Opakowania o pojemności 30 l

Dane techniczne

Właściwości	Metoda badań	Wartość lub ustalenia
Wygląd zewnętrzny masy	PN – 74/B-24622	Czarna masa, ciekła
Konsystencja robocza w temp 20°C	PN – 74/B-24622	Daje się łatwo rozprowadzić pędzlem
Zawartość wody, %	PN – 83/C-04523	≤0,2
Zawartość substancji lotnych, %	PN – 83/C-04523	≤60
Lepkość mierzona kubkiem Forda ø4mm	ITB-LH-23	≤15
Temperatura zapłonu wg Marcusson`a (°C)	PN – 82/C-04008	≥30
Zużycie [l/m ²]		0,2 do 0,3