

VEDAGARD[®] Multi SK Plus

Producent: Vedag GmbH,
Geisfelderstrasse 85-91 D-96050 Bamberg,

Zgodność z normą **PN-EN 13970** - Elastyczne wyroby wodochronne, Asfaltowe warstwy regulacyjne pary wodnej. Definicje i właściwości

Produkt: **VEDAGARD[®] Multi SK Plus** jest paraizolacją wykonaną z kompozytu samoprzylepnego bitumu, folii aluminiowej i włókien poliestrowych oraz wierzchnią warstwą kryjącą aktywowaną termicznie do montażu termoizolacji.

Charakterystyka:

Masa pokrywająca	Samoprzylepny bitum modyfikowany elastomerem (SBS)
Grubość	2,5 mm
Wkładka nośna	Kompozyt folii aluminiowej i włókien poliestrowych
Zakres elastyczności	od -25°C do +100°C
Paroszczelność	sd≥1500m

Przeznaczenie i zakres stosowania:

Papa samoprzylepna paraizolacyjna **VEDAGARD[®] Multi SK Plus** stosowana jest jako paraizolacja dachów zgodnie z zaleceniami producenta, na podkładach ze stalowej blachy trapezowej, betonu oraz z drewna.

Podłoża betonowe należy zagruntować preparatem bitumicznym **Emallit BV-Extra** lub **Vedasin EV-A**. Należy zachować zakłady podłużne papy szer. min. 8,0 cm, poprzeczne szer. min. 10,0 cm.

W przypadku podłoża z blachy trapezowej, wstęgi papy **VEDAGARD[®] Multi SK Plus** należy układać wzdłuż fałd blachy i mocować za pomocą spodniej warstwy samoprzylepnej do górnych powierzchni fałd. Zakłady podłużne papy paraizolacyjnej szer. min. 8,0 cm należy wykonać bezpośrednio na górnych fałdach blachy. Zakłady poprzeczne szer. min. 10,0 cm należy wykonać na podkładzie z paska

papy paraizolacyjnej szer. 15,0 cm. Wstęgi papy powinny być bez dziur, załamień, naderwań, o prostych krawędziach, o równomiernie rozłożonej klejącej masie asfaltowej.

Montaż płyt termoizolacyjnych (styropian EPS, wełna mineralna, PIR/PUR) następuje bezpośrednio po aktywowaniu płomieniem warstwy klejącej poprzez proste przyłożenie i dociśnięcie.

Do montażu płyt h z wełny mineralnej należy upłynnić górną warstwę kryjącą, celem zapewnienia przeniknięcia do izolacyjnych płyt dachowych, w połączeniu z utwardzeniem warstwy granicznej z wełny mineralnej. Wielkość izolacyjnych płyt dachowych nie powinna przekraczać 1 m², w przeciwnym wypadku należy podjąć środki dodatkowe, w celu skutecznego wykluczenia zmniejszenia zdolności klejenia poprzez ochłodzenie (np. praca z wykorzystaniem kilku palników).

Pakowanie: Papa powinna być zwijana na nie ulegające odkształceniom rdzenie lub glizy o średnicy nie mniejszej niż 50 mm. Rolki powinny być owinięte paskiem papieru, taśmą lub folią i zabezpieczone przed rozwijaniem się.

Przechowywanie: **VEDAGARD®Multi SK Plus** należy składować w pozycji stojącej, w miejscu zabezpieczonym przed wilgocią, działaniem promieniowania UV i wysokich temperatur. W zimnych porach roku należy zwoje przenieść dopiero bezpośrednio przed obróbką z zabezpieczającego przed mrozem magazynu pośredniego na miejsce zastosowania.

Dane techniczne

Właściwości	Metoda badań	j.m.	Wartość lub ustalenia
Wady widoczne	PN-EN 1850-1	-	Brak widocznych wad
Długość	PN-EN 1848-1	m	12,5
Szerokość	PN-EN 1848-1	m	1,0 lub 1,08
Grubość	PN-EN 1849-1	mm	2,5
Prostoliniowość	PN-EN 1848-1	mm/10 m	≤ 20 spełnione
Wodoszczelność	PN-EN 1928 Metoda B	kPa	200 (24h)
Maksymalna siła rozciągająca <ul style="list-style-type: none"> • wzdłuż • w poprzek 	PN-EN 12311-1	N/50mm	900 900
Maksymalne wydłużenie <ul style="list-style-type: none"> • wzdłuż • w poprzek 	PN-EN 12311-1	%	35 35
Giętkość w niskiej temperaturze	PN-EN 1109	°C	-25
Odporność na sptywanie w podwyższonej temperaturze	PN-EN 1110	°C	góra +80 dół +100
Przenikanie pary wodnej	PN-EN 1931	-	S _d ≥ 1500m